

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## BT-DFD Dach- & Fugendicht



### Technische Information

Rohstoffbasis:	Kaltvernetzende Bitumenpaste
Shore-A-Härte:	ca. 25 +/-5
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Hautbildungszeit:	ca. 30 Minuten (23 °C / 50% RLF)
Durchhärungszeit:	ca. 1 - 2 mm in 24 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Max. Bewegungsaufnahme:	ca. 5 %
Verbrauch:	pro lfd. m Fuge ca. 50 ml
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und trocken lagern
Farbe:	schwarz
Gebindegröße:	310 ml

### EIGENSCHAFTEN:

- Gebrauchsfertige elasto-plastische Dichtmasse auf Bitumenbasis
- Kaltvernetzend
- Haftstark
- Schnelle Hautbildung, danach regen- und frostbeständig
- Wasserdicht
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hohe UV-Beständigkeit
- Auch für leicht feuchte Untergründe geeignet
- Für außen

quick mix Dach- und Fugendicht ist eine lösemittelhaltige, elastoplastische Dichtungspaste. Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien. Nach Hautbildung regen- und frostbeständig. Weichmacherfrei, kaltvernetzend, wasserdicht, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Industrieabgase und Bewitterung. Hohe Dehnbarkeit, dauerhaft rissüberbrückend. Leichte Verarbeitung auch an senkrechten Flächen. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Hohe UV-Beständigkeit.

### ANWENDUNG:

Zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung. Zur Reparatur kleiner Leckstellen und offener Dachbahnnähte. Zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen, Anschlussblechen aus Aluminium, Blei, Kupfer oder Zink. Zum Abspritzen von Kappeisen. Zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.

### UNTERGRUND:

Geeignet sind saubere, feste, tragfähige sowie leicht feuchte Untergründe. quick-mix Dach- und Fugendicht haftet auf fast allen Materialien, wie Bitumenbahnen, Beton, Zementfaserplatten, Stein, Putz, Glas, Metall und vielen Kunststoffen. Saugende Untergründe müssen mit quick-mix Bitumen-Voranstrich grundiert werden. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

### VERARBEITUNG:

quick-mix Dach- und Fugendicht wird auf die abzudichtende Stelle aufgetragen und bei Bedarf mit einem Spachtel verteilt. Bei niedrigen Temperaturen sollte das Material zur besseren Verarbeitung in einem temperierten Raum gelagert werden. Dach- und Fugendicht bildet schnell eine Oberflächenhaut, die vollständige Durchhärtung ist von Schichtdicke und Temperatur abhängig und dauert einige Tage. Werkzeug kann mit Lösemittel gereinigt werden. Frischen Auftrag vor Regen schützen.

### VERBRAUCH:

Pro lfd. m Fuge werden ca. 50 ml benötigt. Eine Kartusche reicht für 5 bis 8 lfd. m Fuge.

### LAGERUNG:

Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und trocken lagern.

# Dächer und Außenwände abdichten

BT-DFD Dach- & Fugendicht



## LIEFERFORM:

310 ml-Kartusche

## SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zu Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## ENTSORGUNG:

Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben. AVV-Abfallschlüssel 080409. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## HINWEIS:

Nicht überstreichbar. Nicht im Sanitärbereich, auf Marmor oder Naturstein, für Aquarien sowie im Lebensmittelbereich verwenden.

Nur für den Außenbereich verwenden!

Physikalisch austrocknend. (Abgabe von Lösemitteln)

Enthält brennbare Lösemittel.

Die angegebenen Zeitwerte für Hautbildung und Durchhärtung sind lagerabhängig und können sich mit Alterung des Produktes ändern.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## BT-DFD Dach- & Fugendicht



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240