

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Bitumen-Isolieranstrich BT-IAS



EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Bitumen-Isolieranstrich ist lösemittelhaltig und gebrauchsfertig. Ist gegen übliche, im Erdreich vorkommende, aggressive Stoffe beständig. Außerdem beständig gegen beton-schädliches Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Dämpfe und Rauchgase. Roll- und streichfähig.

ANWENDUNG:

Lösemittelhaltiger, bituminöser Abdichtungsanstrich zum Schutz von Beton, Putz und Mauerwerk. Als Schutzanstrich für Bitumenbahnen, Eisen und Holz. Für außen.

QUALITÄT:

quick-mix Bitumen-Isolieranstrich ist lösemittelhaltig und hat als Materialbasis Bitumen. Güteüberwacht.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten (z. B. Farbanstriche, Schalöle) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putzuntergründe müssen erhärtet sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

VERARBEITUNG:

Bei saugenden Untergründen ist als Erstanstrich lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich BT-VST zu verwenden. Nach ca. 12 Stunden Durchtrocknungszeit sind i. d. R. 3 Deckanstriche aufzubringen. Bitumen-Isolieranstrich kann gerollt oder gestrichen werden. Dabei muss jede Schicht 24 Stunden durchtrocknen.

Zum Verfüllen der Baugrube nur lehmfreies Füllmaterial verwenden, da durch Nachverdichten und Quellen bindiger Böden die Gefahr von unzulässigen Schubkräften auftreten kann. Geröll und Bauschutt nicht zum Hinterfüllen der Baugrube verwenden. Punktförmige Belastung der Abdichtung vermeiden, wie sie z. B. durch Well- oder Noppenplatten hervorgerufen werden. Nach Durchtrocknung des Isolieranstriches zum Verkleben von Drän- und Schutzplatten Bitumenklebepaste, lösemittelfrei verwenden.

Bitumen-Isolieranstrich ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

VERBRAUCH:

Pro Anstrich werden ca. 0,25 l/m² benötigt.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

LIEFERFORM:

5-Liter-, 10-Liter-Blechgebinde

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen. Gebindeaufdruck beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Bitumen-Isolieranstrich BT-IAS



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240