

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Bitumen-Kaltklebmasse BT-KKM



EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Bitumen-Kaltklebmasse ist lösemittelhaltig, gebrauchsfertig, leicht verarbeitbar und weist eine hohe Klebkraft auf. Außerdem ist quick-mix Bitumen-Kaltklebmasse hoch temperaturbeständig und thermoplastisch.

ANWENDUNG:

Lösemittelhaltige, bituminöse Kaltklebmasse zum Verkleben von Bitumendachbahnen auf Beton, Estrich, Holz und auf alten Bitumendächern. Für außen.

QUALITÄT:

quick-mix Bitumen-Kaltklebmasse ist lösemittelhaltig und hat als Materialbasis Bitumen. Güteüberwacht.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Löcher und Spalten sind geeignet zu verschließen, z. B. mit quick-mix Bitumen-Spachtelmasse BSM. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Klebmasse gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

VERARBEITUNG:

Die Fläche ist vorab mit lösemittelhaltigen Bitumen-Voranstrich BT-VST vorzubehandeln. Nach ca. 12 Stunden Durchtrocknungszeit erfolgt der Auftrag der Bitumen-Kaltklebmasse mit Rolle oder Bürste.

Vor Auftrag der Bitumen-Kaltklebmasse sind alle Dachdurchbrüche zu schließen. Bei Holzdächern 1. Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben. An den Steildächern und Dächern ohne Randeinfassung muss mit geringen Auftragsmengen der Kaltklebmasse gearbeitet werden (Punkt- oder Streifenverklebung), da es an den Tiefpunkten sonst zum Ablaufen bzw. Abtropfen der Klebmasse kommen kann. Vor dem Einrollen der Dachbahnen die Kaltklebmasse ca. 15 bis 30 Minuten ablüften lassen.

Bitumen-Kaltklebmasse ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +10 °C.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird ca. 1 l/m² Bitumen-Kaltklebmasse benötigt. Bei nicht saugfähigen Untergründen ist die Auftragsmenge zu reduzieren, da sonst ein Ablaufen der Klebmasse möglich ist.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

LIEFERFORM:

5-Liter- und 10-Liter-Blechgebinde

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen. Gebindeaufdruck beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

Bitumen-Kaltklebemasse BT-KKM



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240