

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Bitumen-Klebpaste BT-KLP



EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Bitumen-Klebpaste ist lösemittelfrei und gebrauchsfertig. Hohe Standfestigkeit durch Faserzusatz.

ANWENDUNG:

Lösemittelfreie Bitumen-Klebpaste zum Verkleben von Drän- und Dämmplatten aller Art wie Polystyrol-Hartschaum, Kork, Heraklith u. Ä. Faserverstärkt. Für außen und innen.

QUALITÄT:

quick-mix Bitumen-Kleber ist lösemittelfrei. Als Materialbasis Bitumenemulsion. Güteüberwacht.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennmitteln (z. B. Farbanstriche, Schalöle) sein. Lose Teile sind zu entfernen. Auch zum Kleben auf Bitumen-Dickbeschichtungen und Bitumen-Anstrichen geeignet.

VERARBEITUNG:

Die Platten können mit Bitumen-Kleber im Punktklebe- oder Dünnbettverfahren verklebt werden. Beim Punktklebeverfahren Klebepunkte gleichmäßig auf die Rückseite der Platte auftragen und fest an die Wand drücken. Beim Dünnbettverfahren zuerst eine Kontaktschicht auf die Platte spachteln und anschließend mit einem Zahnschachtel den Bitumen-Kleber vollflächig auf die Platte auftragen.

Bitumen-Kleber kann auch in Innenräumen ohne Geruchsbelästigung verarbeitet werden. Nach dem Durchtrocknen lässt sich die Klebpaste nur mit Lösemittel reinigen. Durchtrocknungszeit je nach Schichtdicke und Trocknungsbedingungen ca. 1 bis 3 Tage. Der frische Kleber ist wasserlöslich und muss bis zur Durchtrocknung vor Wasserbelastungen wie z. B. Regen geschützt werden. Bitumen-Kleber ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

VERBRAUCH:

Pro m² werden je nach Klebeverfahren 1,5 bis 3,0 kg benötigt.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen, trocken und frostfrei lagern.

LIEFERFORM:

10-kg-Gebinde

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Bitumen-Klebepaste BT-KLP



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240