

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BZ Blitzzement



Blitzzement zum Verdübeln und Befestigen. Für außen und innen. Frostsicher. Schnell erhärtend.

Technische Information

| | |
|--------------------------|---|
| Druckfestigkeit: | > 20 N/mm ² |
| Körnung: | zementfein |
| Verarbeitungszeit: | bei 20°C ca. 2 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +35 °C |
| Wasserzugabe: | 0,18 l/kg |
| Konsistenz: | schwachplastisch |
| Lagerung: | Trocken und sachgerecht |
| Lieferform: | 1-kg-Becher, 5-kg-Beutel, 10-kg-Beutel, 15-kg-Eimer |

EIGENSCHAFTEN:

- witterungsbeständig
- frostsicher nach Erhärtung
- schnell erhärtend (hohe Frühfestigkeit)
- leicht anzumischen

ANWENDUNG:

- für außen und innen
- zum Verdübeln von z. B. Regalen, Dübeln und Lampen
- für eilige Reparaturarbeiten an Beton
- zum Stopfen von Durchbrüchen von Wänden

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- durch Schnellzement nach wenigen Minuten belastbar
- wasserfest
- güteüberwacht
- chromatarm

VERARBEITUNG:

Blitzzement in einem Gummibecher o. ä. in abgemessene Wassermenge (0,18 l/kg) einstreuen und verarbeitungsfertig anrühren. Untergründe sind vorzunässen. Blitzzement in die vorgesehenen Löcher hineindrücken und Dübel sofort in die endgültige Position bringen. Beim Einbringen des Blitzzementes ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiteten Blitzzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Bitte nur soviel Blitzzement anmischen wie in wenigen Minuten verarbeitet werden kann. Angesteiften Blitzzement nicht mehr verwenden. Blitzzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium gebracht werden (Korrosionsgefahr).

Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C ausführen.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

1-kg-Becher, 5-kg-Beutel, 10-kg-Beutel, 15-kg-Eimer

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/ Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

BZ Blitzzement



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240