

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



DAD Duschabdichtung



Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur)
Viskosität:	13000 mPa x s
Dichte:	1,5 g/cm ³
Feststoffgehalt:	73 %
pH-Wert:	8,5
Mindesttrockenschichtstärke:	min. 0,5mm = min. 1 kg/m ² Materialverbrauch
Empf. Nassschichtstärke:	min. 0,8 mm
Trocknungszeit:	ca. 3 Std. (je nach Witterung)
Verbrauch:	ca. 0,4 – 0,7 kg/m ² pro Lage, je nach Beschaffenheit der Oberfläche
Lagerung:	kühl, frostfrei, trocken
Lieferform:	4-kg-Eimer
Farbe:	orange

EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Duschabdichtung ist eine lösungsmittelfreie, gebrauchsfertige, streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtungsmasse. Duschabdichtung ist im abgeordneten Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich. Bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.

ANWENDUNG:

Zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzugekehrten Seite. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Bei hoher Beanspruchung im Innenbereich entsprechend Beanspruchungsklasse A der Bauregelliste, für Wandflächen zugelassen und bei mäßiger Beanspruchung gemäß Beanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt für Wand- und Bodenflächen.

QUALITÄT:

Organisches, lösemittelfreies Bindemittel, güteüberwacht

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben sowie frei von Öl, Fett, Staub und durchgehenden Rissen sein. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Bei hoher Beanspruchung (A) sind keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe gestattet. Saugende Untergründe mit quick-mix Elastic Emulsion grundieren. Glatte, nicht saugende Flächen (z. B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen und mit quick-mix Quarzgrund vorzubehandeln. Calciumsulfatgebundene Untergründe (z. B. Gipsputze, Anhydritestriche) sind grundsätzlich mit quick-mix Elastic Emulsion zu grundieren. Die quick-mix Elastic Emulsion als auch der quick-mix Quarzgrund müssen vor Auftrag der Duschabdichtung durchgetrocknet sein.

Unebenheiten im Untergrund dürfen auf keinen Fall mit Duschabdichtung ausgeglichen werden, sie sind vor der Ausführung der Abdichtung mit quick-mix Beton- und Reparaturspachtel zu egalieren. Das Eindringen von Wasser auf der rückwärtigen Seite der Abdichtung ist zu vermeiden.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich:	2,0 %
Anhydritestrich:	0,5 %
Anhydritestrich beheizt:	0,3 %

Putze müssen gemäß DIN 18550 beschaffen sein.

VERARBEITUNG:

quick-mix Duschabdichtung vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Fellroller oder Pinsel in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muss trocken sein, bevor die nächste aufgebracht wird. In rissgefährdeten Bereichen wie Wandecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen usw. empfiehlt es sich, quick-mix Duschdichtband DDB, quick-mix Wandrohrmanschetten WRM, quick-mix Duschdichtdecken außen DDEA und/oder Duschdichtdecken innen DDEI einzuarbeiten.

HINWEISE FÜR FOLGEARBEITEN:

Nach völliger Durchtrocknung von ca. 24 Stunden können keramische Beläge mit quick-mix Flexkleber auf quick-mix Duschabdichtung aufgebracht werden.

TROCKNUNGSZEIT:

Die Trocknungszeit beträgt bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % ca. 3 Stunden. Dieses ist von Temperatur, Luftbewegung, Luftfeuchte und der Dicke der Beschichtung abhängig.

VERBRAUCH:

Je nach Beschaffenheit der Oberfläche liegt der Verbrauch bei ca. 400 – 700 g/m² je Schicht. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG:

Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht lagern

LIEFERFORM:

4-kg-Eimer

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

ENTSORGUNG:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Oktober 2016

DAD Duschabdichtung



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240