

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



DDB Duschdichtband



Technische Information

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Stärke: | 0,60 mm |
| Breite: | 120 mm |
| Gewicht: | 50 g/m |
| Äquivalente Luftschichtdicke | 5 m |
| Wasserdruckbeanspru- | dicht bei 3 bar |
| Querdehnung: | 230 % |
| Längsdehnung: | 25 % |
| Temperaturbeständigkeit: | - 20 °C bis + 90 °C |
| Lagerung: | kühl, trocken und sachgerecht |
| Lieferform: | Rolle à 5 m |
| Farbe: | grau |

EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Duschdichtband DDB ist ein gewebearmiertes, elastisches Dichtband auf Basis eines Synthesekautschuks mit beidseitig überstehendem Geweberand. Das Dichtband hat ein gutes Rückstellvermögen und ist absolut silikonverträglich. Besitzt eine Schichtstärke von nur 0,6 mm und ist zur übergangslosen und sicheren Armierung von rissgefährdeten Bereichen universell einsetzbar. Es ist ein integraler Bestandteil dieses Systems.

ANWENDUNG:

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB Merkblatt sowie A, B, und C nach dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

UNTERGRUND:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Bei saugenden Untergründen ist mit quick-mix Elastic Emulsion EMU zu grundieren. Glatte, nicht saugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen und mit quick-mix Quarzgrund QUG vorzubehandeln. Calciumsulfatgebundene Untergründe (z. B. Gipsputze, Anhydritestriche) sind grundsätzlich mit quick-mix Elastic Emulsion EMU zu grundieren. Die quick-mix Elastic Emulsion EMU als auch der quick-mix Quarzgrund QUG müssen vor Auftrag der Duschabdichtung DAD durchgetrocknet sein. Nach Trocknung der Grundierung wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Duschabdichtung DAD eingestrichen.

VERARBEITUNG:

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Duschdichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Duschdichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

HINWEISE FÜR FOLGEARBEITEN:

quick-mix Duschdichtband ist silikonverträglich. Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen, Dünnbettmörtel, lösungsmittelfreie Beschichtungen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

VERBRAUCH:

Eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm ist einzuhalten.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG:

kühl, trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

Rolle à 5 m

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

ENTSORGUNG:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Oktober 2016

DDB Dushdichtband



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240