

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



HAGALITH-Aufbrennsperre HAG-AS



EIGENSCHAFTEN:

Die gebrauchsfertige Aufbrennsperre HAG-AS ist streichfähig und einfach zu verarbeiten. HAG-AS ist kein Putzhärter.

ANWENDUNG:

Gebrauchsfertiges Grundiermittel zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen (Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk oder starksaugendem Fugenmörtel). Auch zur Vorbereitung des Untergrundes bei Auftrag von Fliesenklebern auf Gips- und Kalk-Zement- oder Zement-Putzen sowie Estriichen. Ferner auf allen Untergründen, die anschließend eine Dünnbeschichtung (Strukturputze) mit Edelputzen erhalten.

QUALITÄT:

Vergütetes Grundiermittel aus organischen lösemittelfreien Bindemitteln. Güteüberwacht.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig und trocken sein. Lose Teile entfernen. Untergrund auf Verschmutzungen prüfen. Verschmutzungen wie z. B. starke Schalöl- und Schalwachsreste müssen entfernt werden. HAG-AS darf nicht auf feuchten oder gefrorenen Flächen verarbeitet werden.

VERARBEITUNG:

Aufrühren und unverdünnt mit Quast, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät anwenden oder, je nach Verwendungszweck (Saugfähigkeit des Untergrundes), mit sauberem Leitungswasser im Verhältnis 1 : 2 bis 1 : 3 (ein Raumteil Hagalith Aufbrennsperre und 2 - 3 Teile Wasser) verdünnen. Nach ca. 3 Stunden ist HAG-AS wischfest angetrocknet. Bei Porenbeton erfolgt eine unverdünnte Verarbeitung.

Verarbeitung nicht bei Luft- oder Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Nicht mit anderen Produkten mischen.

ERGIEBIGKEIT:

Bei Gasbeton ca. 100 g/m². Die Ergiebigkeit richtet sich nach dem Verdünnungsgrad und dem Saugverhalten des Untergrundes.

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

LIEFERFORM:

1-kg-Becher, 5-kg-Eimer

HINWEIS:

Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C / 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Kunststoffgebinde können problemlos weiterbenutzt oder entsorgt werden.

Dieses Produkt ist lösemittelfrei. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Gebindeaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

**HAGALITH-Aufbrennsperre
HAG-AS**



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240