

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## HAG-L HAGALITH Haftputz L



Einlagiger Gips-Kalk-Leichtputz. Leicht und Hochergiebig. Zum Glätten oder Feinfilzen. Für innen.

### Technische Information

Mörtelbezeichnung:	B6/20/2 gem. DIN EN 13279-1
Bearbeitungszeit:	ca. 60 - 80 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C und < +30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf:	ca. 30 l je 40 kg
Ergiebigkeit:	ca. 55 l je 40 kg
Putzdicken:	i.M. 8 mm, ≥ 5 mm
Verbrauch:	ca. 4 kg/m <sup>2</sup> bei 5 mm Putzdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	20 kg-Sack, 40 kg-Sack

### EIGENSCHAFTEN:

- glätt- und feinfilzfähig
- leicht zu verarbeiten
- hoher Haftverbund
- einfache Handverarbeitung
- mineralisch

### ANWENDUNG:

- für innen
- einlagiger Leichtputz für innen auf Wand- und Deckenflächen aus Massivbeton, Leichtbeton, Bimsbeton, Porenbeton, Kalksandstein sowie Mauerwerk
- mit mittleren Schichtdicken von 8 mm und Minstdicken ≥ 5 mm
- auch für häusliche Küchen und Bäder mit üblicher Luftfeuchtigkeit
- als Feinputz auf ausreichend verfestigten Grundputzen
- auch für Ausbesserungs- und Beiputzarbeiten

### QUALITÄT & SICHERHEIT:

- HAGALITH-Systemprodukt
- vergüteter Gips-Kalk-Haft-Leichtputz
- Mörtelbezeichnung B6/20/2 gem. DIN EN 13279-1
- Bindemittel gem. DIN EN 13279-1 und DIN EN 459
- mineralische Leichtzuschläge in günstiger Zusammensetzung
- güteüberwacht

### PUTZGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie DIN 18550 und DIN EN 13914 zu beachten.

Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen. Bei glatten, hochverdichteten Betonflächen, Fertigteildecken und Wandelementen ist die Vorbehandlung mit einer quarzhaltigen Haftbrücke oder einer mineralischen Putzhaftbrücke erforderlich. Stark saugende Flächen (z. B. Porenbeton) mit Hagalith Aufbrennsperre behandeln.

### VERARBEITUNG:

Trockenmörtel, zweckmäßigerweise in kleinen Portionen, in Wasser einstreuen und von Hand oder mit Quirl knollenfrei und konsistenzgerecht anmischen (40 kg mit ca. 30 Liter Wasser). Die Verarbeitungszeit vom Beginn des Anmachens bis zum Glätten oder Feinfilzen beträgt ca. 60 - 80 Minuten, je nach Witterung und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Die Auftragsdicke beträgt im Mittel 8 mm, die Mindeststärke 5 mm. Fläche mit Kartätsche oder Glätter (Stahltraufel) ebnen und zeitgerecht filzen. Beim zweilagigem Putzauftrag oder beim Überziehen von grundierten Flächen erste Putzlage bzw. Mörtelgrundputz nach dem Abbinden, jedoch vor dem Erhärten, mit dem Putzkamm aufrauen. Bei bereits erhärteter Putzlage mit Kratzer oder Stahlbesen gründlich aufrauen oder mit quarzhaltiger Haftbrücke vorstreichen.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, etc.) zu schützen. Geschlossene Räume nach dem Putzen ausreichend belüften. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C. Merkblatt „Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen“, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18350 (VOB Teil C) und die Hinweise auf unserer Homepage beachten.

---

### ERGIEBIGKEIT:

40 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 55 Liter Putzmörtel.

---

### VERBRAUCH:

Für 1 m<sup>2</sup> Putzfläche der Dicke 5 mm werden ca. 4 kg Haftputz L benötigt.

---

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

---

### LIEFERFORM:

20-kg-Sack, 40-kg-Sack

---

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/ Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## HAG-L HAGALITH Haftputz L



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240