

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Kalkputz KAPU



Zum Wohlfühlen. Baubiologisch empfohlener Grund- und Deckputz für innen. Sorgt für ein behagliches Raumklima.

EIGENSCHAFTEN:

- Grund- und Deckputz
- Baubiologisch empfohlen
- dampfdiffusionsoffen
- leichte Verarbeitung

ANWENDUNG:

quick-mix Kalkputz ist ein mineralischer, baubiologisch empfohlener Putz für den Innenbereich. Er eignet sich zum Verputzen von Mauerwerk verschiedener Art und Beton. Kalkputz kann auf Wand- und Deckenflächen vom Keller bis unter das Dach einschließlich Bäder und Küchen eingesetzt werden. Als Untergrund für die Fliesenverlegung nur bei Fliesen mit geringem Gewicht (Achtung: Putz muss vollständig erhärtet sein, Standzeit mind. 4 Wochen).

QUALITÄT:

quick-mix Kalkputz ist geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie Rosenheim. Hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 459 ermöglichen eine leichte Verarbeitung und ein hohes Standverhalten. quick-mix Kalkputz ist güteüberwacht und entspricht der Mörtelkategorie GP CS I gem. DIN EN 998-1.

UNTERGRUND:

Geeignet sind alle tragfähigen, trockenen, staubfreien und saugfähigen Untergründe wie Mauerwerk aller Art, Kalk-Zement- oder Zementputze etc. Lose Teile, mürbe Putze und schlecht haftende Anstriche sind zu entfernen. Bei Bedarf ist der Untergrund vorzunässen.

Sehr stark saugende Untergründe sind mit HAGALITH Aufbrennsperre HAG-AS zu grundieren. Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie DIN 18550 und DIN EN 13914 zu beachten.

VERARBEITUNG:

Sackinhalt und Wasser mit Bohrmaschine und Quirl oder per Hand knollenfrei anmischen. Die Konsistenz durch entsprechende Wasserzugabe auf einen verarbeitungsfähigen Putzmörtel einstellen.

30-kg-Gebinde sind mit ca. 7 Liter Wasser anzumischen. quick-mix Kalkputz wird in zwei Arbeitsgängen aufgetragen. Im ersten Arbeitsgang Flächen vollflächig vorspritzen und nach 3 - 4 Stunden Standzeit Deckschicht aufbringen. Die Gesamtputzdicke beträgt ca. 10 mm. Filzzeitpunkt ist je nach Untergrund und Umgebungstemperaturen nach ca. 2-5 Stunden. Wird die Deckschicht zu einem späteren Zeitpunkt aufgebracht (z.B. 1-2 Tage), ist der Grundputz aufzurauen.

VERBRAUCH:

Pro m² Fläche und 1 mm Schichtdicke werden ca. 1,4 kg Trockenmörtel benötigt.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

30-kg-Sack

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Kalkputz KAPU



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240