

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Maurerspeis MASPE



Klassischer Kalk-Zementmörtel zum Mauern. Mit Stützkorn 0–4 mm. Für außen und innen.

Technische Information

Mörtelklasse	M 2,5 gem. DIN EN 998-2
Druckfestigkeit:	> 2,5 N/mm ²
Körnung:	0 - 4 mm
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
Wasserbedarf:	ca. 3,5 l je 25 kg
Ergiebigkeit:	ca. 16,5 l je 25 kg
Verbrauch als Mauermörtel:	ca. 32 kg/m ² bei 2 DF-Steine ca. 45 kg/m ² bei 3 DF-Steine
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	25-kg-Sack

EIGENSCHAFTEN:

- witterungsbeständig
- leichte Verarbeitung
- frostsicher nach Erhärtung
- keine Entmischung im Mörtelfass

ANWENDUNG:

- Mauermörtel mit 4 mm Stützkorn
- ideal zum Erstellen und Ausbessern von Innen- und Außenwänden geeignet
- bei Bedarf auch als Putz mit rustikaler Struktur für kleinere Flächen und Ausbesserungen einsetzbar

QUALITÄT:

- hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197 und DIN EN 459
- mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- vergütet
- güteüberwacht
- chromatarm

VERARBEITUNG:

Der Sackinhalt ist mit ca. 3,5 l Wasser anzumischen, so dass ein kellengerechter Mörtel entsteht. Der angerührte Mörtel ist innerhalb von 2 Stunden zu verarbeiten. Beim Mauern Steine, je nach Saugverhalten, ggf. vornässen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Steintemperaturen unter +5 °C ausführen. Das frische Mauerwerk ist vor zu rascher Austrocknung und vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.

ERGIEBIGKEIT:

25 kg Maurerspeis ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 16,5 Liter Mauermörtel.

VERBRAUCH:

2 DF, Wandbreite 11,5 cm, ca. 21 l / 32 kg je m²
3 DF, Wandbreite 17,5 cm, ca. 29 l / 45 kg je m²

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

25-kg-Sack

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

**Maurerspeis
MASPE**



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240