

Einfach clevere Baustoffe.

**quick-mix**



## MGB Glasbausteinmörtel



Zum Mauern von Glasbausteinen und keramischen Klinkern. Für außen und innen. Entspricht DIN 4242.

### Technische Information

Druckfestigkeit:	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
Körnung:	0 - 4 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C
Konsistenz:	schwach plastisch
Mischzeit mit Quirl:	ca. 2-3 Min.
Wasserbedarf:	ca. 1 l je 10 kg
Ergiebigkeit:	ca. 6 l je 10 kg
Verbrauch:	ca. 1,2 l je Meter bei einer Fugenbreite von ca. 1 cm (8 cm dicke Glasbausteinwand)
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	10-kg-Beutel

### EIGENSCHAFTEN:

- witterungsbeständig
- frostsicher nach Erhärtung
- gutes Standverhalten
- leichte Verarbeitung

### ANWENDUNG:

- für außen und innen
- zum Mauern von Glasbausteinen nach DIN 18175
- zum Mauern von schwach- und nicht saugenden keramischen Steinen (z. B. Klinker)

### QUALITÄT & SICHERHEIT:

- Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm<sup>2</sup>
- mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- vergütet
- entspricht den Anforderungen der DIN 4242
- güteüberwacht
- chromatarm
- hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197

### VERARBEITUNG:

Der Sackinhalt (10 kg) wird mit ca. 1 Liter Wasser zu einem verarbeitungsfähigen Mörtel angemischt. Angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Während der Verarbeitung kein weiteres Wasser zugeben, sonst Farbdifferenzen möglich. Alle Stoß- und Lagerfugen sind satt und hohlraumfrei mit Mörtel auszufüllen. Überquellender Mörtel reißt nicht ab. Er kann mit einer Kelle abgestrichen werden. Notwendige Bewehrungseinlagen wie Betonstähle vollsatt ummörteln. Für die nachträgliche Verfugung empfehlen wir quick-mix Fugenbreit (auch farbig lieferbar).

### ERGIEBIGKEIT:

10 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 6 Liter Nassmörtel.

### VERBRAUCH:

Der Verbrauch je Meter hängt vom Steinformat und der Fugenbreite ab. Bei einer Fugenbreite von ca. 1 cm (8 cm dicke Glasbausteinwand) werden je Meter ca. 1,2 l (2 kg) Mörtel benötigt.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

10-kg-Beutel

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

---

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## MGB Glasbausteinmörtel



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240