

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Mineralischer Münchner Rauputz MRP 25 W



### EIGENSCHAFTEN:

Optimierte Bindemittelkombination aus Weißkalkhydrat und Weißzementzusatz. Hochwertige Zuschlagstoffe ermöglichen gute Verarbeitung und Haftung. Mörtelkategorie CR CS I gem. DIN EN 998-1. quick-mix Mineralischer Münchner Rauputz ist diffusionsoffen, wasserabweisend, witterungs- und UV-beständig. Frostsicher nach Erhärtung.

### ANWENDUNG:

quick-mix Münchner Rauputz MRP 25 W ist ein vielseitig strukturierbarer mineralischer Edelputz zur Herstellung ausdrucksvoller Oberflächen ab Sockeloberkante, wie z. B. klassisch verriebener Rauputz, Korngröße 3 mm. Als dünnschichtiger Strukturedelputz auf mineralischen Untergründen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar. Darüber hinaus ist Münchner Rauputz auch als Endbeschichtung auf dem quick-mix Wärme-Dämm-System WDS geeignet. Für außen und innen. In 66 Farben lieferbar.

### UNTERGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen oder anderen Trennmitteln sein. Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C DIN 18350, Abs. 3 sowie DIN 18550 und DIN EN 13914 zu beachten. Stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe sind mit quick-mix Mineralputzgrundierung vorzubehandeln.

Grundputze müssen eben, fluchtrecht und gleichmäßig ausgetrocknet sein (weiß-trocken) bzw. mindestens eine Woche alt sein. Bei Anwendung auf dem quick-mix Wärme-Dämm-System ist der Klebe- und Gewebespachtel nach vollständiger Erhärtung (bei 4 mm mind. 4 Tage) mit quick-mix Mineralputzgrundierung vollflächig vorzustreichen (0,2 l/m<sup>2</sup>). Nach Abtrocknung (ca. 1 Tag) kann der Edelputzauftrag erfolgen.

### VERARBEITUNG:

Zur Herstellung des Putzes den Gebindeinhalt von 25 kg mit 5 - 6 l sauberem Wasser mit Bohrmaschine und Rührquirl anmischen und frisch in frisch ansatzfrei in gleichmäßiger Stärke auftragen. Durch ständiges Aufrühren wird eine gleichmäßige Kornverteilung erreicht.

Mit geeignetem Werkzeug (Reibebrett, Gummischeibe, Glättkelle o. Ä.) zeitgerecht die Oberfläche individuell gestalten.

Wir empfehlen zum Ausgleich evtl. auftretender Farbunterschiede quick-mix Egalisationsanstrich EGA.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung (starker Wind oder Direkte Sonneneinstrahlung) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Putzarbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C ausführen.

### VERBRAUCH:

Der Verbrauch richtet sich nach der Auftragsstärke. Bei 3 mm Auftragsstärke werden ca. 4,5 kg Trockenmörtel pro m<sup>2</sup> Putzfläche benötigt.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

25-kg-Sack

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## Mineralischer Münchner Rauputz MRP 25 W



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240