

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Mineralwoll-Dämmplatten MW

EIGENSCHAFTEN:

Wärmedämmplatten als Lamellenplatten aus Steinwolle bieten nicht nur einen hohen Wärmeschutz bei vergleichbar geringem Arbeitsaufwand, sondern sind zusätzlich nicht brennbar und sehr diffusionsoffen.

Die Wärmeleitfähigkeit λ beträgt 0,040. Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto weniger Energie geht verloren und desto größer der Wärmedämmeffekt.

Die Lamellengröße beträgt 120 x 20 cm und sind in den Plattenstärken 80, 100 und 120 mm erhältlich.

ANWENDUNG:

Zur Wärmedämmung von Fassaden im Rahmen des quick-mix Wärme-Dämm-Systems WDS. Platten ankleben bzw. mechanisch befestigen und zusätzlich dübeln.

QUALITÄT:

- Mineralwoll-Dämmplatten gem. DIN EN 13162
- rein mineralisch, da aus Steinwolle
- frei von Krebsverdacht nach EU-Richtlinie
- unbedenklich nach Gefahrstoffverordnung

VERARBEITUNG:

Die Mineralwoll-Dämmplatten werden gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des quick-mix Wärme-Dämm-Systems WDS mit den Systemkomponenten angeklebt und gedübelt. Hierzu beachten Sie bitte die Systembroschüre „quick-mix Wärme-Dämm-System WDS Fassadendämmung“.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

Pakete

Plattendicke [mm]	Platten/Paket [Stück]	m ² /Paket
80	6	1,44
100	4	0,96
120	4	0,96

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020



Mineralwoll-Dämmplatten MW

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240