

Einfach clevere Baustoffe.

# quick-mix



## NSTA Naturstein-Teppich Abdichtung



Als Dichtungsmörtel und Haftbrücke für quick-mix Naturstein-Teppich.

### Technische Information

Verbrauch:	6 kg für ca. 1,75 m <sup>2</sup>
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	6-kg-Beutel

### EIGENSCHAFTEN:

- für innen und außen
- in Feuchträumen
- im Wand- und Bodenbereich

### ANWENDUNG:

Dichtungsmörtel und Haftbrücke zur Anwendung unter quick-mix Naturstein-Teppich. Für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Besonders für Feucht- und Nassräumen geeignet und als Haftbrücke bei nichtsaugenden Untergründen (z.B. alte Fliesen).

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, staubfrei und frei von anderen haftungsmindernden Stoffen sein. Bei nichtsaugenden Untergründen (z.B. Fliesen, glatt geschalter Beton) quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung mit der Glättkelle knirsch auf den Untergrund aufziehen (aufkratzen), wodurch ein hoher Haftverbund erzielt wird. Stark saugende Untergründe zuvor vor-nässen. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

### VERARBEITUNG:

In einen sauberen Eimer ca. 1,8 l sauberes Wasser vorgeben, den Beutelinhalt (6 kg) hinzugeben und mittels langsam laufenden Rührgeräts vermischen, bis ein klumpenfreier, pastöser Mörtel entsteht. Der Auftrag als Abdichtung erfolgt in 2 Lagen mit Quast oder Glättkelle. Nachdem die 1. Lage aufgetragen ist, ist eine Trockenzeit von mind. 8 Stunden einzuhalten. Die Gesamtschichtdicke darf 2 mm nicht unterschreiten. Die Abdichtung ca. 2 bis 3 Tage durchtrocknen lassen bevor quick-mix Naturstein-Teppich aufgetragen wird. Das frische Material muss bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit geschützt werden. Bei nichtsaugendem Untergrund quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung knirsch mit der Glättkelle aufkratzen (Kratzspachtelung), um eine Kontaktschicht herzustellen. Vor nachfolgender Schicht quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung muss die Kratzspachtelung komplett durchgetrocknet sein. Bis dahin vor Feuchtigkeit schützen.

### VERBRAUCH:

6 kg für ca. 1,75 m<sup>2</sup>

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht

### LIEFERFORM:

6-kg-Beutel

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## NSTA Naturstein-Teppich Abdichtung



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240