

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Sockelputz SOPU



Außensockelputz für Mauerwerk und Beton. Als Putz auf Wandflächen unter der Erdoberfläche zur Aufnahme von wassersperrenden Anstrichen.

EIGENSCHAFTEN:

- auf Mauerwerk und Beton
- Wasser abweisend
- für außen und innen

ANWENDUNG:

quick-mix Sockelputz ist als Außensockelputz für Mauerwerk und Beton einsetzbar. Zudem kann er als Putz auf Wandflächen unter der Erdoberfläche zur Aufnahme von wassersperrenden Anstrichen verwendet werden. Im Innenbereich kann er z.B. in feuchten Räumen wie Keller, Garagen, Bäder etc. eingesetzt werden. Er ist zur Aufnahme von Anstrichen, Fliesen- oder Riemchenverklebung geeignet.

QUALITÄT:

quick-mix Sockelputz ist ein güteüberwachter Putz der Mörtelkategorie GP CS III gemäß DIN EN 998-1. Er enthält hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197 sowie Zuschläge gemäß DIN EN 13139. quick-mix Sockelputz ist chromatarm.

UNTERGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub sowie Schalölen, Wachsen und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende Untergründe sind mit Aufbrennsperre zu grundieren. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie DIN 18550 und DIN EN 13194 zu beachten.

VERARBEITUNG:

Sackinhalt von 30 kg mit ca. 5 – 5,5 Liter Wasser verarbeitungsgerecht mit Rührquirl oder per Hand anmischen. Üblicherweise wird zweilagig geputzt. Die 1. Putzlage wird ca. 10 mm dick aufgetragen. Die Oberfläche ist dann lot- und fluchtrecht zuzuziehen und kräftig aufzurauen. Je nach Witterung und Temperatur folgt die zweite Lage frühestens nach ca. 48 Stunden (weiß-trocken), jedoch spätestens nach ca. 72 Stunden.

Gesamtauftragsdicke innen 10 – 15 mm, außen 15 – 20 mm, in einer Schicht 10 – 15 mm. Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starker Wind, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

VERBRAUCH:

Pro m² Fläche und 1 mm Schichtdicke werden ca. 1,5 kg Trockenmörtel benötigt.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

30-kg-Sack

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Sockelputz SOPU



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240