



FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

DDB Dushdichtband

gewebearmiertes, dauerelastisches Dichtband auf Synthetikautschuk-Basis



TECHNISCHE INFORMATION

Breite	120 mm
Materialstärke	0,60 mm
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (SD-Wert)	5 m
Berstdruck	> 3 bar
Querdehnung	230 %
Längsdehnung	25 %
Temperaturbeständigkeit, dauerhaft	-20 °C bis +90 °C
Farbe	grau

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- hervorragender Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien
- beidseitig überstehender Geweberand
- wasserdicht und dauerelastisch
- silikonverträglich

ANWENDUNGEN

- zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen
- im geprüften System mit der Verbundabdichtung quick-mix DAD Duschatdichtung
- für alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen nach ZDB Merkblatt sowie A, B, und C nach dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

UNTERGRUND

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Bei saugenden Untergründen ist mit quick-mix Universalgrundierung zu grundieren. Glatte, nicht saugende Flächen (z. B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen und mit quick-mix Quarzgrund vorzubehandeln. Calciumsulfatgebundene Untergründe (z. B. Gipsputze, Anhydritestriche) sind grundsätzlich mit quick-mix Universalgrundierung zu grundieren.

VERARBEITUNG

Das Dushdichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden. Nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit quick-mix Duschatdichtung eingestrichen und das Dushdichtband in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt. Auf eine Überlappung der Dushdichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche mit quick-mix Duschatdichtung flächig aufbringen und dabei das Dushdichtband vollständig überarbeiten.

Für die nachfolgende Verklebung von Fliesen und Natursteinbelägen empfehlen wir quick-mix Flexkleber oder Natursteinkleber flexibel.

LAGERUNG

Kühl, trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 5 m/Rolle
- 50 m/Rolle



FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

DDB Duschdichtband

gewebearmiertes, dauerelastisches Dichtband auf Synthetikautschuk-Basis

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

20.02.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de