



DDEA Duschdichtecke außen

vorgeformte Dichtecke aus Synthetikautschuk



TECHNISCHE INFORMATION

Materialstärke	0,60 mm
Temperaturbeständigkeit, dauerhaft	-20 °C bis +90 °C
Farbe	grau

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- wasserdicht und dauerelastisch
- mit überstehendem Gewebe verstärkt, welches mit den guten Hafteigenschaften des Synthetikautschuks einen optimalen Verbund mit den üblichen Abdichtungsmaterialien unter Fliesen ergibt

ANWENDUNGEN

- zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen
- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gemäß des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und des ZDB-Merkblattes

UNTERGRUND

Die Vorbereitung des Untergrundes hängt vom jeweils eingesetzten Abdichtungssystem ab. Saugende oder calciumsulfatgebundene Untergründe (z. B. Gipsputze) sind vorab mit quick-mix Universalgrundierung UG-EMU zu grundieren. Glatte, nicht saugende Flächen sind zu reinigen und mit quick-mix Quarzgrund QUG vorzubehandeln. Nach Trocknung der Grundierung wird die Fläche, auf der die Duschdichtecke eingesetzt werden soll, mit quick-mix Duschabdichtung eingestrichen.

VERARBEITUNG

Die Ecke wird in die noch frische Abdichtung eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten und dritten Beschichtung, wird die Duschdichtecke komplett mit der Duschabdichtung in das System eingebunden.

Die Duschdichtecke ist silikonverträglich. Dünnbettmörtel wie der quick-mix Flexkleber können direkt im Verbund mit aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgetragen werden, empfehlen wir Anwendungsversuche / Verträglichkeitstest durchzuführen.

LAGERUNG

Kühl, trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 1 Stück/Blister

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22. Juni 2021

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
 Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
 Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de