



FLIESEN + ABDICHTEN

DK Dispersionskleber

gebrauchsfertiger, vielseitiger, hochflexibler Dispersionskleber



TECHNISCHE INFORMATION

Klebeoffene Zeit	ca. 30 Minuten
Verfügbarkeit Wand	nach ca. 2 Tagen
Verfügbarkeit Boden	nach ca. 4 Tagen, abhängig von der Formatgröße

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei
- hohe Verarbeitungssicherheit
- hohe Klebkraft
- leichte Verarbeitung

ANWENDUNGEN

- zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Mosaik und Glasmosaik sowie Styropor- und Isoliermaterialien, wie z. B. Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan-Hartschaum
- auf ebenen, saugfähigen Untergründen wie z. B. Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Holzspanplatten, Kalkzement-, Zement- und Gipsputzen, Beton und Porenbeton
- auf offenporigen bzw. aufgerauten Polystyrol- und Polyurethan-Hartschaumplatten, z. B. Styropor oder Styrodur
- nicht für den Nassbereich geeignet
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen

QUALITÄT

- erfüllt die Anforderungen für Dispersionsklebstoffe D1TE gemäß DIN EN 12004

UNTERGRUND

Der Untergrund muss fest, formbeständig, trocken, saugfähig, fettfrei und wasserfest sein. Beim Kleben „Fliese auf Fliese“ müssen die alten Fliesen entfettet und trocken sein. Ein Aufrauen der alten Fliesen mit Schleifpapier erhöht die Verbundfähigkeit. Beton muss mindestens 3 Monate alt sein.

Lose Teile, Staub und haftmindernde Verunreinigungen entfernen. Alte Anstriche und Tapeten müssen entfernt, stärker haftende Schichten angeraut werden. Unebenheiten des Untergrundes mit geeigneten Spachtelmassen ausgleichen. Gipsuntergründe sind mit der quick-mix Universalgrundierung UG-EMU zu grundieren.

VERARBEITUNG

Verarbeitung nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen zwischen +12 °C und +25 °C.

Fliesenkleber mit einem Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsstärke ist so zu bemessen, dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Fliesen innerhalb der klebeoffenen Zeit von maximal 30 Minuten in den feuchten Kleber mit leicht schiebender Bewegung eindrücken und ausrichten. Fliesen lassen sich noch einige Zeit korrigieren. Kleberreste sofort mit feuchtem Tuch abwischen.

Um den Austrocknungs- und Erhärtungsvorgang des Dispersionsklebstoffs zu begünstigen, sollte das Verfugen keramischer Beläge zu einem möglichst späten Zeitpunkt erfolgen. Verfugung im Wandbereich frühestens nach 48 Stunden, im Bodenbereich je nach Formatgröße frühestens nach 4 Tagen. Bei +18 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit sind Bodenflächen nach ca. 48 Stunden begehbar.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.



FLIESEN + ABDICHTEN

DK Dispersionskleber

gebrauchsfertiger, vielseitiger, hochflexibler Dispersionskleber

VERBRAUCH

Verbrauch:

Zahnung 4 × 4 × 4 mm – ca. 1,8 kg/m²

Zahnung 6 × 6 × 6 mm – ca. 2,4 kg/m²

Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Größe der Fliese, dem Neigungswinkel der verwendeten Zahnkelle sowie vom Untergrund.

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM

- 1 kg/Becher
- 4 kg/Eimer

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Bei Fragen, rund um unsere Produkte, steht Ihnen unsere Technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung. Die technischen Daten beziehen sich auf +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

15.11.2024

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de