



PFLASTER- UND NATURSTEINARBEITEN

GBB Gartenbau Beton mit Trass

Beton speziell für Betonierarbeiten im Garten und rund ums Haus



TECHNISCHE INFORMATION

Druckfestigkeit (Klasse) C25/30

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- mit Trass gegen Kalkausblühungen und Verfärbungen von Natursteinen
- hohe Geschmeidigkeit für eine optimale Verarbeitung
- witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung

ANWENDUNGEN

- zum Setzen von Randsteinen, Gehwegplatten, Pflastersteinen
- zur Erstellung von Beeteinfassungen, Betonbauteilen, Zaunpfählen
- zur Erstellung von Fundamenten für z. B. Carports, Garagen, Terrassen
- für DIN-relevante Betonbauteile geeignet

QUALITÄT

- entspricht B 25 gemäß DIN 1045, C 25/30 gemäß DIN EN 206, Estrich CT C25 F4 gemäß DIN EN 13813
- güteüberwacht
- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1
- Trass gemäß DIN 51043
- mineralische Zuschlagstoffe in günstiger Zusammensetzung

UNTERGRUND

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z. B. Farbanstriche, Schalölle) sein.

Untergrund gründlich vornässen, jedoch Pfützenbildung vermeiden.

VERARBEITUNG

Sackinhalt mit sauberem Wasser erdfeucht bis schwach plastisch anmischen und sofort nach dem Mischen verarbeiten.

Beton sofort nach dem Anmischen verarbeiten. Zur Verbesserung der Homogenität des Betons intensiv verdichten, z. B. durch Stochern oder Klopfen der Schalung.

Erstellte Betonbauteile oder -flächen sind mindestens 7 Tage feucht zu halten und vor rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen.

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
10 kg/Sack	ca. 1,0 – 1,2 l	ca. 5 l
30 kg/Sack	ca. 3,0 l	ca. 15 l

VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 20 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern. Wir empfehlen, das Produkt innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum zu verbrauchen.

LIEFERFORM

- 10 kg/Sack
- 30 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.



PFLASTER- UND NATURSTEINARBEITEN

GBB Gartenbau Beton mit Trass

Beton speziell für Betonierarbeiten im Garten und rund ums Haus

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de