



PFLASTER- UND NATURSTEINARBEITEN

GMM Gartenmauermörtel mit Trass

Mörtel speziell für Mauerarbeiten im Garten und rund ums Haus



TECHNISCHE INFORMATION

Produkttyp Normalmauermörtel

Druckfestigkeit $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- mit original tubag Trass gegen Ausblühungen und Fleckenbildung bei Natursteinen
- mineralisch
- witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung

ANWENDUNGEN

- zum Erstellen von Mauern aus Natur-, Ziegel-, Beton- und Klinkersteinen
- für Verarbeitung mit gleichzeitiger Fugengestaltung
- für innen und außen

QUALITÄT

- Normalmauermörtel M 10 gemäß DIN EN 998-2
- Hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1 und gemäß DIN 51043
- mineralische Zuschlagstoffe
- Zusätze zur besseren Verarbeitung

UNTERGRUND

Geeignet sind saubere, staubfreie, tragfähige und trockene Untergründe.

Anstriche und andere Trennschichten sind zu entfernen. Zu vermauerende Steine sind je nach Saugverhalten vorzunässen.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über $+30 \text{ }^\circ\text{C}$, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und anschließend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufrühren und Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen.

Vollflügig vermauern und überquellenden Mörtel abstreifen und die Fuge mit einem Fugeisen, einem Schlauchstück oder per Hand glatt ziehen.

Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen, ggf. durch Abhängen mit Folie.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
30 kg/Sack	ca. 4,25 l	ca. 19 l

VERBRAUCH

Verbrauch: je nach Steinformat

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.



PFLASTER- UND NATURSTEINARBEITEN

GMM Gartenmauermörtel mit Trass

Mörtel speziell für Mauerarbeiten im Garten und rund ums Haus

LIEFERFORM

- 30 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de