



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

## HAG-KG HAGALITH Kontaktgrund

Kontaktgrund mit mineralischem Zuschlag



### TECHNISCHE INFORMATION

pH-Wert	ca. 8
Farbe	weiß

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei

### ANWENDUNGEN

- zum Verbessern der Haftung von Gipsputzen auf glatten, folien-geschalteten, hochverdichteten oder leicht verölten Betonflächen, Fertigteildecken, Wandelementen, stark saugenden Untergründen sowie Gipskartonplatten und Styroporflächen
- als Vorbehandlung für späteren Putzauftrag von Gips- und Kalk-Gipsputzen
- für innen

### UNTERGRUND

Der Untergrund muss tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt, poröse Putze vorbehandelt (verfestigt) werden. Verschmutzungen wie z. B. starke Schalöl- und Schalwachsreste müssen entfernt werden. HAG-KG darf nicht auf feuchten Flächen verarbeitet werden.

### VERARBEITUNG

Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.

Produkt mit geeignetem Werkzeug, z. B. Lammfellrolle, Pinsel oder Bürste, gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.

Nach ca. 3 Stunden ist HAG-KG wischfest angetrocknet. Eine Überarbeitung mit Gipsputzen z. B. HAGALITH Haftputz L kann frühestens nach ca. 12 Stunden (bei 20 °C) erfolgen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

### VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m<sup>2</sup> auf Betonflächen

### LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

### LIEFERFORM

- 1 kg/Becher
- 5 kg/Eimer

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

### HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

## HAG-KG HAGALITH Kontaktgrund

Kontaktgrund mit mineralischem Zuschlag

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de