



## BÖDEN AUSGLEICHEN UND REPARIEREN

# RZE Ruck-Zuck Estrich

schnell abbindender Mörtel für alle Estricharbeiten



### TECHNISCHE INFORMATION

Produkttyp CT-C25-F4

Druckfestigkeit  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- nach ca. 3 Stunden begehbar
- universell einsetzbar

### ANWENDUNGEN

- für Schichtdicken bis 60 mm
- für alle Beton- und Estricharbeiten, wenn sie schnell erledigt werden müssen
- zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von zementgebundenen Untergründen
- zur Herstellung von Verbundestrich (Mindeststärke 15 mm)
- als Fußboden in Kellern, Garagen, Werkstätten
- als Heizestrich geeignet
- für innen und außen

### QUALITÄT

- Festigkeitsklasse CT-C25-F4 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560
- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1
- quarzische Zuschläge gemäß DIN EN 13139

### UNTERGRUND

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Verunreinigungen und Trennschichten aller Art sein.

Vor der Verarbeitung Untergrund vornässen, jedoch Pfützenbildung vermeiden. Zur Erstellung von Verbundestrichen oder bei Ausbesserungsarbeiten ist die Vorbehandlung mit einer Haftbrücke zu empfehlen. Bereits aus dem Untergrund vorgegebene Dehnungs- und/oder Bewegungsfugen sind zu übernehmen. An allen Wandanschlüssen, Stützen etc. sind Randstreifen anzubringen.

### VERARBEITUNG

Sackinhalt von 25 kg, je nach Verwendungszweck, mit ca. 2,0 l sauberem Wasser erdfeucht bis schwach plastisch anmischen und sofort nach dem Mischen verarbeiten. Geeignet sind alle gebräuchlichen Estrichmisch- und Fördermaschinen. Freifallmischer sind dabei nicht zu empfehlen.

Der angemischte Estrich kann bis zu 1 Stunde verarbeitet werden. Die erstellten Estrichflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Nachnässen und Abdecken mit Folie zu schützen. Bei ca. 20 °C/65 % relativer Luftfeuchtigkeit sind die Flächen nach ca. 3 Stunden begehbar. Nach ca. 1 Tag können die Flächen mit dampffestem Belägen (Fliesen, Natursteinen etc.) belegt werden. Bei dampfdichten Belägen (PVC etc.) ist die Restfeuchte des Estrichs zu beachten. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter 5 °C und über 30 °C. Die Anwendung als Heizestrich ist auch möglich. Ein Funktionsheizen ist vorab nicht notwendig. Das Belegreifheizen des nach Herstellerangaben eingebrachten Bodens kann nach 3 – 5 Tagen begonnen werden. Die Vorlauftemperatur muss auf Zimmertemperatur (20 °C) eingestellt sein. Diese Temperatur ist 3 Tage zu halten. Anschließend wird die Vorlauftemperatur jeden Tag um 5 °C erhöht, bis 35 °C erreicht sind. Diese Temperatur muss 3 Tage gehalten werden, bevor die Vorlauftemperatur wieder gesenkt wird. Nach den 3 Tagen wird die Temperatur jeden Tag um 5 °C reduziert, bis Zimmertemperatur (20 °C) erreicht ist. Dann muss vor der Fliesenverlegung die Fußbodenheizung abgestellt werden und wenn der Boden die Raumtemperatur angenommen hat, kann mit der Verlegung des Oberbelages begonnen werden.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



## BÖDEN AUSGLEICHEN UND REPARIEREN

# RZE Ruck-Zuck Estrich

schnell abbindender Mörtel für alle Estricharbeiten

**WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT**

| Gebinde    | Wasserbedarf | Ergiebigkeit |
|------------|--------------|--------------|
| 25 kg/Sack | ca. 2 l      | ca. 13 l     |

**VERBRAUCH**

Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Schichtdicke

**LAGERUNG**

Trocken und sachgerecht lagern.

**LIEFERFORM**

- 25 kg/Sack

**HINWEIS**

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

17. Juni 2021

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de